

MetsäBoard Pro FBB Go

FICHA DE PRODUCTO

PRELIMINAR



Perfil de papel

Cartón folding estucado, tratamiento antihumedad, sin blanqueantes ópticos


Uso final

Productos alimenticios de marca, Productos para la salud, Alimentos congelados, Alimentos refrigerados, Platos, Bandejas, Bandejas plegables, Usos para comida rápida, Servicio de comida, Bebidas, Todo tipo de embalaje

Características

Método de impresión Flexografía, Offset, Impresión digital
Contacto alimentario EU Regulation (EC) No 1935/2004, GB4806.8, GB9685, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
Metsä Board Fábrica Husum

Estructura



- 1) Estucado doble cuchilla
- 2) Pasta química blanqueada
- 3) Pasta química termomecánica blanqueada (BCTMP)
- 4) Pasta química blanqueada

UNIDADES DE MEDICIÓN	MÉTODO	ESTÁNDAR	TOLERANCIA	VALORES								
Gramaje g/m²		ISO 536	± 2%	190	215	225	240	260	275	285	315	345
Gramaje lb/3000 sf 24x36/500				117	132	138	148	160	169	175	194	212
Espesor pt		ISO 534		12	14	15	16	18	19	20	22	24
Espesor µm		ISO 534	± 3%	305	355	385	415	455	485	505	555	610
Rigidez DT mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	3.6	5.3	6.3	7.8	9.7	11.3	12.5	16.0	19.2
Rigidez DL mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	7.3	10.6	12.5	15.7	19.5	22.5	25.0	32.7	38.2
Rigidez DT gf·cm				36.7	54.0	64.2	79.5	98.9	115.2	127.5	163.2	195.8
Rigidez DL gf·cm				74.4	108.1	127.5	160.1	198.8	229.4	254.9	333.4	389.5
Contenido de humedad %		ISO 287	± 1.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5
Lisura cara µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Blancura cara %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Sabor (Test de Robinson)	12 meses embal. Original	EN 1230-2		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Las tolerancias, cuando se especifican, se basan en límites de confianza del 95% sobre las mediciones realizadas en fábrica y con muestras analizadas en las condiciones de fabricación del cartón.

Las fábricas de cartón y papel de Metsä Board tienen los certificados de cadena de custodia FSC® / 02-31-92 y PEFC™ / C001580.

*Por favor contacte con Metsä Board para obtener detalles de posibles restricciones y/o limitaciones de uso específicas de cada país.

Emitido 03.03.2026.