

Birch Ply

Integra



APPLICATIONS

<STEPREF A="att_W_MainApplications" O="PF164153" OT="Product" VC="FR" VO="2682951" W="Approved" />

PRINCIPAUX AVANTAGES

(ATT_W_STATICTEXT_GLUINGPAINTINGOPTIONS)

(ATT_W_POSSFORSTRUCTURALGLUE)

(att_W_StaticText_PretreatmentNoSanding)	adhésif	METSÄ WOOD INTEGRA	
		FORM	DECK
	Sikaflex®-221	X	X
	Sikaflex®-252		X
	Sikaflex®-263		X
	Sikaflex®-265		X
Sika® Aktivator	Sikaflex®-221		X
Sika® Aktivator	Sikaflex®-252	X	X
Sika® Aktivator	Sikaflex®-263	X	X
Sika® Aktivator	Sikaflex®-265	X	X
Sika® Coating Aktivator	Sikaflex®-221	X	X
Sika® Coating Aktivator	Sikaflex®-252	X	X
Sika® Coating Aktivator	Sikaflex®-263	X	X
Sika® Coating Aktivator	Sikaflex®-265	X	X

(ATT_W_POSSFORTRANSPORTATIONFLOORING)

(ATT_W_POSSFORPAINTING)

(att_W_StaticText_1CProducts)	(att_W_StaticText_2CProducts)
TopCoat Nordica Eco/AquaTop	Teknodur 150 / Teknodur Aqua
Primer Teknol 3881	Teknodur Wood primer 5 / Teknodur primer 5

TAILLES DES PANNEAUX

	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)					
		2400	2440	2500	3000	3050	3660
Integra	1200*	■	■	■	■	■	■
	1220*	■	■	■	■	■	■
	1250*	■	■	■	■	■	■

TOLÉRANCES DES PANNEAUX

LONGUEUR / LARGEUR	LA TOLÉRANCE
< 1 000 mm	± 1 mm
1 000 - 2 000 mm	± 2 mm
> 2 000 mm	± 3 mm
Équerrage	
Rectitude des chants	

ÉPAISSEURS, STRUCTURES ET TOLÉRANCES D'ÉPAISSEUR DES PANNEAUX*

ÉPAISSEUR NOMINALE (mm)	NOMBRE DE PLIS (ant.)	TOLÉRANCE SUR L'ÉPAISSEUR		POIDS (kg/m ²)
		min. (mm)	max. (mm)	
9	7	8.8	9.5	6.1
12	9	11.5	12.5	8.2
15	11	14.3	15.3	10.2
18	13	17.1	18.1	12.2
21	15	20.0	20.9	14.3
24	17	22.9	23.7	16.3
27	19	25.2	26.8	18.4
30	21	28.1	29.9	20.4

* Le taux d'humidité des produits affecte leurs dimensions

* La densité moyenne du contreplaqué Metsä Wood Spruce est de 680 kg/m³ (pour un taux d'humidité relative de 65 %)

* Des structures et épaisseurs spéciales sont disponibles sur demande

* Des tolérances personnalisées sont possibles, mais doivent être convenues séparément

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

Determined according to EN 717-1, the formaldehyde emitted by Metsä Wood Integra falls far below the Class E1 requirement of ≤ 0.100 ppm and is Compliant with Commission Regulation (EU) 2023/1464 (limite d'émission de $0,062$ mg/m³).

QUANTITÉS PAR EMBALLAGE

TAILLE DU PANNEAU mm	NOMBRE DE PANNEAUX PAR PALETTE							
	9	12	15	18	21	24	27	30
1500/1525 x 2400-3660								
1200/1220/1250 x 2850-3660	65	50	40	35	30	25	25	20
1500/1525 x 1500-2135								
1200/1220/1250 x 1200-2800	100	75	60	50	45	40	35	30

<STEPREF A="att_W_DatasheetDisclaimer" O="PF164153" OT="Product" VC="FR" VO="2682951" W="Approved" />

06/2026