

# Kerto® LVL

## L-panel



Le Kerto® LVL L-panel combine d'excellentes performances techniques avec la légèreté et la stabilité dimensionnelle. Le panneau est conçu pour les applications légères et non-porteuses, horizontales ou verticales. L'utilisation de panneaux de larges dimensions assure l'efficacité du matériau et minimise le temps de montage.

Le panneau Kerto LVL L-panel est fabriqué à partir de placages d'épicéa de 3 mm d'épaisseur classés mécaniquement, dont 20% environ sont disposés dans la direction perpendiculaire. Les placages sont collés avec un adhésif phénol-formaldéhyde, résistant aux intempéries et à l'eau bouillante. Le panneau Kerto LVL L-panel est un produit léger avec de bonnes propriétés mécaniques. Les placages perpendiculaires donnent une excellente stabilité dimensionnelle et améliorent la résistance et la rigidité transversale.

Le panneau Kerto-L est un matériau idéal pour les applications légères et non-structurelles, par exemple les panneaux d'habillage de murs, en plafond, mobilier, emballage, portes et fenêtres.

### APPLICATIONS

#### Applications structurelles:

- Composants pour les constructions légères ou non-structurelles
- Panneau pour les plafonds et planchers intérieurs

#### Applications industrielles:

- Portes, fenêtres, ameublement et emballage
- Coffrage d'éléments en béton

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Bon ratio poids-résistance**
- **Panneau de grandes dimensions et léger**
- **Stabilité dimensionnelle améliorée : pas de gauchissement ni de torsion**
- **Grande maniabilité et facile à installer**
- **Facile à fixer avec des vis, des clous et des agrafes, et à travailler avec les outils de menuiserie courants**
- **Efficacité de la matière assurée, avec des dimensions sur-mesure**
- **Panneaux de grandes dimensions, jusqu'à 2,5 m de largeur et 20 m de longueur**
- **Conductivité thermique jusqu'à 10 % plus efficace (valeur  $\lambda$ ) que le Kerto LVL standard**
- **Fait à partir de bois nordique durable et certifié PEFC (PEFC/02-31-381)**
- **1 m<sup>3</sup> de Kerto LVL stocke en moyenne l'équivalent de 783 kg de CO<sub>2</sub>**

### APPROBATIONS ET PROPRIÉTÉS DE CONCEPTION

Le Kerto LVL L-panel porte le marquage CE et UKCA et les propriétés mécaniques sont déterminées selon la norme EN 14374. Les propriétés mécaniques mentionnées dans la déclaration de performances (DoP) et dans la UK Declaration of Conformity (UK DoC) et sont à utiliser pour des calculs structurels selon l'Eurocode 5. Les documents de Déclaration de Performances (DoP) peuvent être téléchargés sur [www.metsawood.com/dop](http://www.metsawood.com/dop) et les documents UK DoC peuvent être téléchargés sur [www.metsawood.com/ukdoc](http://www.metsawood.com/ukdoc).

Le panneau Kerto-L est aussi certifié pour l'Allemagne. La production de Kerto LVL est gérée selon les principes de la norme ISO 9001. La qualité et la constance des performances du produit est contrôlée par des inspections et audits réguliers de tierce parties.

### DIMENSIONS HORS TOUT

	MINIMUM (mm)	MAXIMUM (mm)
Épaisseur	21	75
Largeur hauteur	200	2 500
Longueur	2 000*	25 000**

\* Longueurs courtes (< 2 000 mm) et largeurs inférieures à 200 mm sur demande

\*\* Lorsque la largeur du produit est supérieure à 1 830 mm, la longueur maximale est de 20 000 mm.

### TOLÉRANCES STANDARD

	TAILLE	MINIMUM	MAXIMUM
Épaisseur	≤ 27 mm	- 1,0 mm	+ 1,0 mm
	27 < t 57 mm	- 2,0 mm	+ 2,0 mm
	t > 57 mm	- 3,0 mm	+ 3,0 mm
Largeur/hauteur	< 400 mm	- 2,0 mm	+ 2,0 mm
	≥ 400 mm	- 0,5 %	+ 0,5 %
Longueur	Tous	- 5,0 mm	+ 5,0 mm

Pour un taux d'humidité de 10 ± 2 %. Tolérances spéciales à la demande.

### LE PONÇAGE DU KERTO LVL AFFECTE LES ÉPAISSEURS DES PRODUITS

- Le ponçage optique réduit l'épaisseur nominale originale d'environ 2 mm. Les tolérances sur les épaisseurs standard s'appliquent aux épaisseurs nominales poncées. Les calculs structurels doivent se baser sur les épaisseurs poncées.
- Le ponçage calibré réduit l'épaisseur nominale originale d'environ 3 mm. La tolérance sur les épaisseurs poncées calibrées est de ± 0,5 mm autour de l'épaisseur cible. Le joint de colle foncé peut devenir visible puisqu'il est possible de poncer au-delà des épaisseurs de placages. Les calculs structurels doivent se baser sur les épaisseurs poncées.

### COLLAGE

Le Kerto LVL est collé avec un adhésif phénol-formaldéhyde, résistant aux intempéries et à l'eau bouillante. Le collage satisfait les exigences de la norme EN 14374. Les joints biseau du placage de la face avant du produit sont collés avec un adhésif incolore.

Pendant le pressage à chaud, l'adhésif polymérise en plastique thermordurci, et devient interte et inoffensif pour l'homme et l'animal.

### CONSTRUCTIONS DE PANNEAUX

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	Empilage
21	7	I-III-I
21	7	II-I-II
24	8	II-II-II
27	9	II-III-II
30	10	II-III-II
33	11	II-III-II
39	13	II-III-III-II
45	15	II-III-III-II
51	17	II-III-III-III-II
57	19	II-III-III-III-II
63	21	II-III-III-III-III-II
69	23	II-III-III-III-III-II
75	25	II-III-III-III-III-II

Des constructions spéciales sont disponibles sur demande

### ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

Déterminées conformément à la norme EN 717-1, les émissions de formaldéhyde du Kerto LVL sont largement inférieures à l'exigence de la classe E1 (≤ 0,100 ppm) et sont conformes au règlement (UE) 2023/1464 de la Commission (limite d'émission de 0,062 mg/m<sup>3</sup>).

### PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Le Kerto LVL L-panel peut être transformée de nombreuses façons en fonction de son utilisation finale et des besoins du client.

Ponçage	Ponçage optique, sur deux faces Ponçage calibré, sur deux faces
Profilage des chants	Rainure et languette, à mi-bois
Usinage	Dimensions et formes spéciales, entailles et percements
Protection temporaire contre les intempéries	WeatherGuard - largeur < 610 mm
Traitement contre les moisissures	MouldGuard

### CONDITIONNEMENT

Produit conditionné dans des emballages plastiques ou de protection résistants à l'humidité. Les produits emballés peuvent être temporairement entreposés en extérieur. Pour un stockage à long terme, il est recommandé d'utiliser un lieu sec et couvert.

Sur demande, les produits peuvent être livrés sans emballage. Le cas échéant, les produits ne seront pas exposés aux intempéries.

### POUR EN SAVOIR PLUS

- Déclaration des performances Kerto LVL L-panel ([www.metsawood.com/dop](http://www.metsawood.com/dop))
- Kerto LVL L-panel the UK Declaration of Conformity ([www.metsawood.com/ukdoc](http://www.metsawood.com/ukdoc))
- Kerto LVL Manual ([metsagroup.com/kertomanual](http://metsagroup.com/kertomanual))
- Kerto LVL for Load Bearing Applications brochure

Cette brochure est distribuée à titre informatif uniquement et n'engage d'aucune façon la responsabilité de Metsä Wood ou de ses représentants, malgré les efforts raisonnablement fournis par Metsä Wood pour vérifier la précision des conseils, recommandations et informations ci-inclus. Metsä Wood se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, aux informations sur ses produits et à ses gammes de produits sans avertissement préalable.

06/2026