

Kerto® LVL

Qp-beam



Kerto® LVL Qp-beam är en formstabil exakt takbalk som kan användas i takkonstruktioner vid både nybyggnationer och renovering. Qp-beam möjliggör spaciösa rum och reducerar behovet av upplag.

Kerto Qp-beam tillverkas 3 mm tjocka kvalitetssorterade granfaner. Två av faneren är orienterade i tvärgående riktning. Faneren limmas samman med ett väderbeständigt och kokfast fenol formaldehyd lim. De två tvärgående faneren minimerar svällning, kupning, och andra dimensioneringsförändringar i produkten.

Qp-beam är styv, formstabil och exakt med mycket bra styrka i relation till sin vikt. Användningen av höga och slanka balkar reducerar behovet av underliggande upplag, möjliggör spaciösa rum och ökar möjligheten till mer isolering.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Konstruktionstillämpningar:

- Balkar med högre höjd för takkonstruktioner
- Andra specialtillämpningar vid takbyggen

VIKTIGA FÖRDELAR

- Dimensionsstabil
- Tillåter styva balkar med högre höjd
- Specifikt utformad för välisolerade konstruktioner
- Utmärkt styrka i relation till sin vikt
- Formstabil utan att vridas eller böjas
- Enkelt att konstruera med vårt kostnadsfria dimensioneringsprogram, Finnwood
- Lätt att hantera och snabb att montera
- Enkel att fästa med skruvar, spikar eller klammer och bearbetas med normala träverktyg
- Kundanpassade dimensioner säkerställer hög materialeffektivitet
- Tillverkad av naturligt hållbar nordiskt trä och PEFC (PEFC/02-31-381) certifierad
- Kerto LVL (1 m³) innehåller i genomsnitt en lagrad koldioxidekvivalent på 783 kg CO₂

GODKÄNNANDEN OCH HÅLLFASTHETSVÄRDEN

Kerto LVL Qp-beam är CE- och UKCA -märkt och egenskaperna definieras enligt standarden EN 14374. Hållfasthetsvärden är angett i Prestandadeklarationen (DoP) och i dokumentet UK Declaration of Conformity (UK DoC) för dimensionering i enlighet med EN 1995 (Eurocode 5). DoP-dokumentet kan laddas ner från www.metsawood.com/dop och UK DoC-dokumentet kan laddas ner från www.metsawood.com/ukdoc.

Qp-beam har även nationellt godkännande i Tyskland.

Kerto LVL produceras i enlighet med standard ISO 9001. Kvalitet och prestanda av produkten kontrolleras regelbundet av tredje part genom inspektioner och revisioner.

GENERELLA DIMENSIONER

	MINSTA (mm)	STÖRSTA (mm)
Tjocklek	39	75
Bredd/Höjd	500	2 500
Längd	2 000*	20 000

* Korta längder tillgängliga efter förfrågan (< 2 000 mm).

STANDARDTOLERANSER

	STORLEK	MINSTA	STÖRSTA
Tjocklek	$39 \leq t \leq 57$ mm	- 2,0 mm	+ 2,0 mm
	$t > 57$ mm	- 3,0 mm	+ 3,0 mm
Bredd/Höjd	< 400 mm	- 2,0 mm	+ 2,0 mm
	≥ 400 mm	- 0,5 %	+ 0,5 %
Längd	Alla	- 5,0 mm	+ 5,0 mm

Vid fuktkvot 10 ±2 %. Specialtoleranser tillgängliga efter förfrågan.

PUTSNING AV KERTO LVL PÅVERKAR PRODUKTENS TJOCKLEK

- Optiskt putsning reducerar den nominella tjockleken med ungefär 2 mm. Tjocklektoleransen (standard) refererar till den putsade tjockleken. Dimensionering skall utföras efter den putsade nominella tjockleken.
- Kalibrerad putsning reducerar den nominella tjockleken med ungefär 3 mm. Tjocklektoleransen för kalibrerade produkter är +/- 0,5 mm från den beställda tjockleken. De mörka limskikten kan bli synliga i ytan, eftersom genomputsning är tillåtet. Dimensionering skall utföras efter den putsade nominella tjockleken.

LIMNING

Kerto LVL är limmad med ett väder- och kokfast fenol formaldehyd lim. Limningen efterlever kraven i standard EN 14374. Skarven av ena sidans ytfaner limmas med ett transparent lim.

Limmet härdar under varmpressningen, likt hårdplast, och är därför ofarligt för människor och djur.

SKIVKONSTRUKTIONER

TJOCKLEK (mm)	ANTAL LAGER	LAY-UP
39	13	II-IIIIII-II
42	14	II-IIIIII-II
45	15	II-IIIIII-II
51	17	II-IIIIIIII-II
57	19	II-IIIIIIII-II
63	21	II-IIIIIIIIII-II
69	23	II-IIIIIIIIII-II
75	25	II-IIIIIIIIIIII-II

Specialkonstruktioner kan fås på begäran.

FORMALDEHYDEMISSION

I enlighet med standarden EN 717-1 ligger formaldehydemissionerna från Kerto LVL klart under kravet för klass E1 ($\leq 0,100$ ppm) och uppfyller kraven i kommissionens förordning (EU) 2023/1464 (emissionsgränsvärde på 0,062 mg/m³)

VIDAREBEARBETNING

Det går att bearbeta Kerto LVL Qp-beam ytterligare på många sätt beroende på respektive användningsområde och kundens specifika krav.

Putsning	Optisk putsning, enbart dubbelsidig Kalibrerad putsning, enbart dubbelsidig
Bearbetning	Bearbetning av produkt till specialdimensioner och former, urtag och hål
Tillfälligt väderskydd	WeatherGuard (max 610 mm)
Mögelskydd	MouldGuard

EMBALLAGE

Produkten emballeras i väderbeständig plast eller förpackningskåpor. Emballerade paket skall endast tillfälligt förvaras utomhus. Vid långtidsförvaring rekommenderas väderskyddade och torra förhållanden.

Efter förfrågan kan produkten levereras utan emballage. Vid leverans utan emballage, skall produkten inte exponeras för väder/nederbörd.

YTTERLIGARE INFORMATION

- Kerto LVL Qp-beam Prestandadeklaration (www.metsawood.com/dop)
- Kerto LVL Qp-beam UK Declaration of Conformity (www.metsawood.com/ukdoc)
- Kerto LVL Manual (metsagroup.com/kertomanual)
- Kerto Load Bearing Application broschyr

Foldern tillhandahålls endast i informationssyfte. Metsä Wood och dess representanter fransäger sig allt ansvar eller skadeståndsansvar, även om Metsä Wood har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten hos eventuella råd, rekommendationer eller information. Metsä Wood förbehåller sig rätten att ändra sina produkter, sin produktinformation och sitt produktutbud utan föregående meddelande.

06/2026