

PRESTATIEVERKLARING

NR. MW/LVL/318-001/CPR/DOP



1. **PRODUCTTYPE:**
Kerto LVL L-panel
Constructief Gelamineerd Fineerhout (LVL)

2. **BEOOGDE GEBRUIKEN:**
Gebouwen en bruggen

3. **FABRIKANT:**
Metsäliitto Cooperative
Metsä Wood
P.O.Box 24
FI-08101 Lohja, Finland
Tel. +358 10 4656 499
www.metsawood.com

5. **HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:**
AVCP Systeem 1

- 6a. **GEHARMONISEERDE NORM:**
EN 14374:2004

Aangemelde instantie:
Eurofins Expert Services Oy, de aangemelde productcertificatie-instantie Nr. 0809

Certificaat van prestatiebestendigheid:
0809 – CPR – 1002

7. AANGEGEVEN PRESTATIE

ESSENTIËLE KENMERKEN	SYMBOOL	PRESTATIES	
		KERTO-L DIKTE 21 - 24 mm	KERTO-L DIKTE 27 - 75 mm
Elasticiteitsmodulus en afschuifmodulus		N/mm² of kg/m³	N/mm² of kg/m³
<u>Elasticiteitsmodulus, gemiddelde waarde</u>			
Evenwijdig aan de vezel, langs	$E_{0,mean}$	6700	7500
Evenwijdig aan de vezel, over	$E_{90,mean}$	700	1300
Haaks op de vezel, evenwijdig aan fineer	$E_{90,edge,mean}$	1700	1700
Haaks op de vezel, haaks op fineer	$E_{90,flat,mean}$	NPD	NPD
<u>Elasticiteitsmodulus, 5e percentiel waarde</u>			
Evenwijdig aan de vezel, langs	$E_{0,k}$	5500	6500
Evenwijdig aan de vezel, over	$E_{90,k}$	600	1100
Haaks op de vezel, evenwijdig aan fineer	$E_{90,edge,k}$	1400	1400
Haaks op de vezel, haaks op fineer	$E_{90,flat,k}$	NPD	NPD
<u>Afschuifmodulus, gemiddelde waarde</u>			
Evenwijdig aan fineer	$G_{0,edge,mean}$	500	500
Haaks op fineer, evenwijdig aan de vezel	$G_{0,flat,mean}$	70	70
Haaks op fineer, haaks op de vezel	$G_{90,flat,mean}$	18	18
<u>Afschuifmodulus, 5e percentiel waarde</u>			
Evenwijdig aan fineer	$G_{0,edge,k}$	330	330
Haaks op fineer, evenwijdig aan de vezel	$G_{0,flat,k}$	55	55
Haaks op fineer, haaks op de vezel	$G_{90,flat,k}$	14	14
Sterkte, 5e percentiel waarde			
<u>Buigsterkte</u>			
Evenwijdig aan fineer (hoogte 300mm)	$f_{m,0,edge,k}$	19.0	20.5
Afmetingseffectparameter	s	0.15	0.15
Haaks op fineer, evenwijdig aan de vezel	$f_{m,0,flat,k}$	22.5	25.0
Haaks op fineer, haaks op de vezel	$f_{m,90,flat,k}$	5.5	6.5
<u>Druksterkte</u>			
Evenwijdig aan de vezel	$f_{c,0,k}$	18.0 ¹	19.0 ¹
Haaks op de vezel, evenwijdig aan fineer	$f_{c,90,edge,k}$	8.0	8.0
Haaks op de vezel, haaks op fineer	$f_{c,90,flat,k}$	2.0	2.0
<u>Treksterkte</u>			
Evenwijdig aan de vezel (lengte 3000mm)	$f_{t,0,k}$	15.0	17.0
Haaks op de vezel, evenwijdig aan fineer	$f_{t,90,edge,k}$	4.0	4.0
Haaks op de vezel, haaks op fineer	$f_{t,90,flat,k}$	NPD	NPD
<u>Afschuifsterkte</u>			
Evenwijdig aan fineer	$f_{v,0,edge,k}$	4.0	4.0
Haaks op fineer, evenwijdig aan de vezel	$f_{v,0,flat,k}$	1.2	1.2
Haaks op fineer, haaks op de vezel	$f_{v,90,flat,k}$	0.5	0.5
Soortelijke massa			
Soortelijke massa, gemiddelde waarde	ρ_{mean}	440	440
Soortelijke massa, 5e percentiel waarde	ρ_k	410	410

¹ In Serviceklasse 2 wordt de waarden 18.0 N/mm² en 19.0 N/mm² aanbevolen gedeeld door 1.2. De materiaalwaarden in deze DoP zijn bedoeld voor gebruik met EN 1995 (Eurocode 5).

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES			
Kwaliteit van de lijmverbinding	aan eis voldaan			
Brandgedrag	Gebruikssituatie	Minimum- dikte (mm)	Klasse (met uitzondering van vloeren)	Klasse (vloeren)
	- elke ondergrond of spouw	21	D-s2, d0	Dfj-s1
	- met of zonder een luchtgat tussen het product en een substraat van klasse A1 of A2-s1, d0, dikte van ten minste 6 mm en dichtheid van ten minste 800 kg/m ³ - mechanisch bevestigd aan houten of metalen frames	27	D-s1, d0	-
Vrijkomen van formaldehyde	E1			
Biologische duurzaamheid (EN 350-2)	Klasse 5 (inclusief spinhout)			

De materiaalwaarden in deze DoP zijn bedoeld voor gebruik met EN 1995 (Eurocode 5).

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Te Espoo op 2.1.2022

Henrik Söderström
SVP, Supply Chain Management
Metsä Wood



Juha Kasslin
VP, Product Management
Metsä Wood

