

LEISTUNGSERKLÄRUNG

NR. MW/LVL/314-001/CPR/DOP



1. **PRODUKTTYP:**
Kerto LVL T-stud
Furnierschichtholz für tragende Zwecke

2. **VERWENDUNGSZWECKE:**
Gebäude und Brücken

3. **HERSTELLER:**
Metsäliitto Cooperative
Metsä Wood
P.O.Box 24
FI-08101 Lohja, Finland
Tel. +358 10 4656 499
www.metsawood.com

5. **SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:**
AVCP System 1

- 6a. **HARMONISIERTE NORM:**
EN 14374:2004

Notifizierte Stelle:
Eurofins Expert Services Oy, Notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr. 0809

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle:
0809 – CPR – 1002

7. ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	SYMBOL	LEISTUNG
		KERTO-T DICKE 27 - 75 mm
Elastizitätsmodul und Schubmodul		N/mm² or kg/m³
<u>Elastizitätsmodul, Durchschnittswert</u>		
Parallel zur Deckfurnierfaser, längs	$E_{0,mean}$	9600
Parallel zur Deckfurnierfaser, quer	$E_{90,mean}$	NPD
Senkrecht zur Faser, hochkant	$E_{90,edge,mean}$	NPD
Senkrecht zur Faser, flachkant	$E_{90,flat,mean}$	NPD
<u>Charakteristischer Elastizitätsmodul</u>		
Parallel zur Deckfurnierfaser, längs	$E_{0,k}$	8000
Parallel zur Deckfurnierfaser, quer	$E_{90,k}$	NPD
Senkrecht zur Faser, hochkant	$E_{90,edge,k}$	NPD
Senkrecht zur Faser, flachkant	$E_{90,flat,k}$	NPD
<u>Schubmodul, Durchschnittswert</u>		
Hochkant	$G_{0,edge,mean}$	500
Flachkant, parallel zur Deckfurnierfaser	$G_{0,flat,mean}$	320
Flachkant, senkrecht zur Deckfurnierfaser	$G_{90,flat,mean}$	NPD
<u>Charakteristischer Schubmodul</u>		
Hochkant	$G_{0,edge,k}$	330
Flachkant, parallel zur Deckfurnierfaser	$G_{0,flat,k}$	240
Flachkant, senkrecht zur Deckfurnierfaser	$G_{90,flat,k}$	NPD
Charakteristische Festigkeiten		
<u>Biegefestigkeit</u>		
Hochkant (Höhe 300mm)	$f_{m,0,edge,k}$	27.0
Streuungsparameter	s	0.15
Flachkant, parallel zur Deckfurnierfaser	$f_{m,0,flat,k}$	32.0
Flachkant, senkrecht zur Deckfurnierfaser	$f_{m,90,flat,k}$	NPD
<u>Druckfestigkeit</u>		
Parallel zur Deckfurnierfaser	$f_{c,0,k}$	26.0 ¹
Senkrecht zur Deckfurnierfaser, hochkant	$f_{c,90,edge,k}$	4.0
Senkrecht zur Deckfurnierfaser, flachkant	$f_{c,90,flat,k}$	0.8
<u>Zugfestigkeit</u>		
Parallel zur Deckfurnierfaser (Länge 3000mm)	$f_{t,0,k}$	22.0
Senkrecht zur Deckfurnierfaser, hochkant	$f_{t,90,edge,k}$	NPD
Senkrecht zur Deckfurnierfaser, flachkant	$f_{t,90,flat,k}$	NPD
<u>Scherfestigkeit</u>		
Hochkant	$f_{v,0,edge,k}$	3.6
Flachkant, parallel zur Deckfurnierfaser	$f_{v,0,flat,k}$	2.0
Flachkant, senkrecht zur Deckfurnierfaser	$f_{v,90,flat,k}$	NPD
Rohdichte		
Mittlere Rohdichte	ρ_{mean}	440
Charakteristische Rohdichte	ρ_k	410

¹ In der Serviceklasse 2 wird empfohlen, den Wert 26.0 N/mm² durch 1.2 zu teilen.

Die Materialwerte in dieser Leistungserklärung sind für die statische Berechnung unter EN 1995 (Eurocode 5) zu benutzen.

WESENTLICHE MERKMAL	LEISTUNG			
Verklebungsqualität	Anforderung erfüllt			
Brandverhaltensklasse	Einbausituation	Mindestdicke (mm)	Klasse (außer Bodenbeläge)	Klasse (Bodenbeläge)
	- jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt	27	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Brandverhaltensklasse	- mit oder ohne Luftspalt zwischen dem Produkt und dem Untergrund mindestens der Klasse A1 oder A2-s1,d0, mit einer Minstdicke von 6 mm und mit einer Minstdichte von 800 kg/m ³	27	D-s1, d0	-
	- mechanisch auf Holz- oder Metallrahmen befestigt			
Formaldehydklasse	E1			
Natürliche Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 5 (einschließlich Splintholz)			

Die Materialwerte in dieser Leistungserklärung sind für die statische Berechnung unter EN 1995 (Eurocode 5) zu benutzen.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Espoo 19.12.2019

Henrik Söderström
SVP, Supply Chain Management
Metsä Wood



Juha Kasslin
VP, Product Management
Metsä Wood

